

## Эмаль КО+ КО 811 811 эмаль ХС 519- АС-528 Описание продукта Лак АС-528 представл



Донецьк, Україна

Эмаль КО+ КО 811 811 эмаль ХС 519- АС-528

Описание продукта

Лак АС-528 представляет собой раствор акрилового лака и ксилола с добавлением пластификатора и светостабилизатора.

Назначение

Применяется лак АС-528 для предотвращения выгорания на солнце поверхностей, на которые нанесена эмаль АС-554.

Физико-химические характеристики

Цвет лака по йодометрической шкале мг J/100 см<sup>3</sup>

1, не темнее

Внешний вид

Бесцветная или слегка желтоватая жидкость, без видимых механических включений допускается слабая опалесценция

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4мм при темп (20+0, 5)°С, с

60-80

Массовая доля нелетучих веществ, %

24-30

Время высыхания до степени 3 при темп (20+0, 5)°С, ч

1.5, не более

Эластичность пленки при изгибе, мм

3. не более

Твердость пленки, условные единицы, по маятниковому прибору типа М-3, МЭ-3 ТМЛ-2124

0.4, не менее

0.2, не менее Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при темп (20+2)°С, ч

4, не менее

Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при темп (20+2)°С, ч

Пленка должна оставаться без изменений

Подготовка поверхности

Наносится на поверхность, на которую предварительно нанесена эмаль АС-554.

Способ нанесения

Лак АС-528 наносится методом пневматического распыления или наливом в 1-2 слоя.

Меры предосторожности

Огнеопасно! Беречь от огня! При нанесении использовать индивидуальные средства защиты.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления продукции.

**Владимировна Елена**

**0443832482**