

Эмаль ЭП-1236* (эмаль ЭП 1236): ТУ 6-10-2095-87/эмаль КО-88= Назначение: Предназ



Донецьк, Україна

Эмаль ЭП-1236* (эмаль ЭП 1236): ТУ 6-10-2095-87/эмаль КО-88=

Назначение:

Предназначена для нанесения на стальные и алюминиевые поверхности с целью защиты их от коррозии. Покрытия эмалью ЭП 1236 толщиной 120-150 мкм в умеренном и холодном климате сохраняют защитные свойства в течение 6 лет.

Цвет: Различные цвета

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$, с 60-110

Массовая доля нелетучих веществ, %

38-43 (в зависимости от цвета)

Время высыхания до степени 3, при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более

3

Степень перетира мкм, не более

40

Адгезия, баллы, не более

1

Твердость пленки по маятниковому прибору, усл. ед., не менее

М-3 0, 5

ТМЛ 0, 3

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более

1

Стойкость покрытия к статическому воздействию при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее

- воды

- 3% раствора NaCl

- бензина

- минерального масла

72

72

24

24

Способ применения:

Наносится на грунтовки ВЛ-023, ЭП- 0199, АК-070, ЭП-057. Компоненты эмали смешать перед применением в соотношении 100 в.ч. полуфабриката эмали и 1, 3 в.ч. отвердителя N1, тщательно перемешать, степень разбавления эмали до рабочей вязкости не более 50 % по массе. Растворитель Р-5 А

Нанесение:

AvizInfo.com.ua

1/2

Способ нанесения: пневматическим или безвоздушным распылением, кистью

Хранение: Срок годности эмали при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч 72. Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482