

**Эмаль ЭП-5155* (эмаль ЭП 5155): ТУ 6-10-1085-75/эмаль КО-83=
Назначение: ЭП 5155**



Донецьк, Україна

Эмаль ЭП-5155* (эмаль ЭП 5155): ТУ 6-10-1085-75/эмаль КО-83=

Назначение:

ЭП 5155 представляет собой суспензию пигментов в растворе коллоксилина и алкидно-эпоксидной смолы в летучих органических растворителях с добавлением пластификатора. Эмаль используется для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным покрытиям.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Цвет пленки эмали

Белый

Массовая доля нелетучих веществ, %

35-43

Условная вязкость при температуре (20, 0±0, 5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 (ВЗ-4) с диаметром сопла 4 мм, с

40-120

Укрывистость высушенной пленки, г/м², не более

120

Время высыхания при температуре (20, 0±2)°С до степени 3, мин, не более

40

Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20, 0±2)°С, ч, не менее

- воды

- 3% раствора хлористого натрия

48

48

Способ применения: Перед применением в эмаль добавляют 15% кварцевого песка «люберецкого» с зернистостью не более 0,3 мм

Меры предосторожности:

Окрасочные работы следует выполнять в хорошо проветриваемом помещении, для защиты рук использовать резиновые перчатки.

Хранение: Температурный режим хранения от -40°С до +40°С. Хранить отдельно от пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения эмали - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт: ТУ 6-10-1085-75

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832482; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482